

**durable**



Contreplaqué Duraply est modifié par un traitement innovant qui confère au panneau une résistance exceptionnelle, pour une utilisation dans des conditions climatiques exigeantes. Idéale pour être peinte ou stratifiée avec un revêtement décoratif

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ET D'HUMIDITÉ

### Tolérance d'épaisseur

- La tolérance d'épaisseur pour les panneaux jusqu'à 20 mm est de  $\pm 0.3$  mm, tandis que pour les panneaux plus épais elle est de  $+0.3/-0.5$  mm.
- Les différences d'épaisseur pour un même panneau sont autorisées jusqu'à  $\leq 0.3$  mm.

Valable départ usine sur la base d'une teneur en humidité d'environ 6 à 14%

### Longueur/largeur

- $+2/-0$  mm

### Rectilignité des chants

- Tolérance de 1 mm/m.

### Equerrage

- Tolérance de longueur 1 mm/m.

### Planéité

Sur un panneau entier, mesurée sur une surface plane

- La tolérance de planéité pour les panneaux standards est de 20 mm pour les épaisseurs  $\leq 6$  mm, et de 15 mm pour les épaisseurs  $> 6$  mm.
- La tolérance de planéité pour les panneaux XL est de 20 mm. stabiliser. Les panneaux (température&humidité) pour obtenir les meilleurs résultats.

### Taux d'humidité

- La teneur en humidité se situe entre 6 et 14 % lors de la sortie d'usine. La teneur en humidité peut varier pendant le stockage et le transport.

**garnica**

Challenge the ordinary

**duraply**®

Date: Janvier 2026

## DURAPLY – BBA

Les faces BBA avec la coloration naturelle du duramen de peuplier et une présence occasionnelle de nœuds. Idéal pour le placage avec du HPL standard et des feuilles de bois.



## CARACTÉRISTIQUES NATURELLES

<b>Petits nœud</b>	■ Tolérés
<b>Nœuds noirs, adhérents ou tombants</b>	■ Jusqu'à 7 nœuds/m <sup>2</sup> , chacun ≤ 50 mm de diamètre, sont tolérés
<b>Fentes/Gerces ouvertes</b>	■ Jusqu'à 5 fentes/gerces correctement rebouchées, d'une largeur inférieure à 20 mm, sont tolérés
<b>Variations naturelles de couleur</b>	■ Tolérés
<b>Champignons xylophages</b>	■ Non toléré
<b>Rugosité/irrégularités de surface</b>	■ Autorisées si légères

## MANUFACTURING DEFECTS

<b>Variations artificielles de couleur</b>	■ Toleré variations de couleur (teinte brun foncé avec présence occasionnelle de colorations violacées) en raison du traitement aux sels.
<b>Marques transversales</b> Marques de couteau, marques de déroulage	■ Autorisées si légères
<b>Marques de presse</b>	■ Un maximum de 4 petits défauts correctement rebouchés est toléré
<b>Manques de bois du plis sous face</b>	■ Tolérés s'ils mesurent moins de 5 mm de largeur
<b>Marques de ponçage</b>	■ Non toléré
<b>Ponçage ondulé</b>	■ Non toléré
<b>Zones non poncées</b>	■ Non toléré
<b>Ponçage excessif</b> (en raison d'un défaut du noyau)	■ De petites zones isolées sont tolérées
<b>Délaminage</b>	■ Non toléré
<b>Faces jointées</b>	■ Non toléré



DURAPLY – BBA



Ces photos ont pour objectif de montrer la variabilité naturelle du bois, au sein d'une même catégorie de qualité, dans les lots photographiés. Les différentes catégories de qualité présentent une large gamme de défauts admissibles ; par conséquent, ces photos n'impliquent aucune garantie de la part de Garnica quant à leur représentativité pour d'autres lots. Ce ne sont que des exemples de ce que l'on peut trouver dans chaque catégorie de qualité.