



tradition

El tablero **Tradition Twin Ilomba** ha sido desarrollado como una solución versátil para una amplia variedad de aplicaciones.

Las caras de ilomba con su superficie homogénea y libre de defectos abiertos, junto con el núcleo de chopo, proporciona un tablero equilibrado y estable, ofreciendo una excelente base para distintos procesos de transformación y acabado.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y DE HUMEDAD

Tolerancia de grueso

- La tolerancia de grueso para tableros de hasta 20 mm es $+0,3/-0,5$ mm, mientras que para tableros más gruesos es $+0,5/-0,7$ mm.
 - Se permiten diferencias dentro del mismo de hasta $\leq 0,3$ mm
- Válido en fábrica, basado en un contenido de humedad de aprox. 6-14%

Largo/ancho

- $+2/-0$ mm.

Rectitud de cantos

- Se permite 1 mm/m de largo

Escuadría

- Se permite 1 mm/m de largo

Curvatura

Un tablero completo medido sobre una superficie plana

- La tolerancia de curvatura para tableros estándar es de 20 mm para espesores ≤ 6 mm, y de 15 mm para gruesos > 6 mm.
 - La tolerancia de curvatura para tableros gigantes es de 20 mm.
- Se recomienda una aclimatación adecuada de los tableros para obtener los mejores resultados

Contenido de humedad

- El contenido habitual de humedad oscila entre 6 y 14% al salir de fábrica.
- El contenido de humedad puede cambiar durante el almacenamiento o el transporte.



TRADITION TWIN ILOMBA – Calidad de caras III

Cara III de color uniforme y presencia aislada de nudos.

tradition
twin ilomba

CARACTERÍSTICAS NATURALES


Ojos de perdiz	■ Se permiten
Grietas abiertas	■ Se permiten hasta 4 grietas reparadas con un ancho de hasta 15 mm.
Variaciones naturales de color	■ Se permiten
Anomalías de insectos	■ Se permiten si son aisladas y correctamente reparadas
Repelo	■ Se permite

DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Marcas de prensa	■ Se permiten hasta 5 defectos pequeños correctamente reparados
Falta de material en contacto con las caras	■ Se permiten si miden menos de 20 mm de ancho
Marcas de lija	■ Se permiten si no se detectan al tacto o a simple vista
Olas	■ No se permiten
Lijado irregular	■ Se permiten pequeñas zonas aisladas
Exceso de lijado (debido a defecto en el núcleo)	■ Se permiten pequeñas zonas aisladas
Despegados	■ No se permiten
Caras juntas	■ No se permite en la cara, solo en contracara ■ Se permiten hasta un máximo de 2 uniones



TRADITION TWIN ILOMBA – III



Estas fotos tienen como objetivo mostrar la variabilidad natural de la madera, dentro del mismo grado de calidad, en los lotes fotografiados. Los diferentes grados de calidad tienen una amplia gama de defectos admisibles; por lo tanto, estas fotos no implican ninguna garantía por parte de Garnica de que sean representativas de otros lotes. Son simplemente ejemplos de lo que se puede encontrar en cada grado de calidad.