



**CONTRACHAPADO
ULTRA DURABLE
PRE-PINTADO
PARA USO EXTERIOR**



15 YEAR WARRANTY

Garantía de 15 años contra delaminación y ataques de hongos e insectos xilófagos

+info www.duraply.one

Resistencia que desafía la naturaleza



Uniformidad

Superficie pre-pintada excepcionalmente lisa.



Resistencia

mejorada al impacto y al rayado.



Listo para acabar

Ahorra tiempo y dinero en su manipulación.



Durabilidad aumentada

Innovador tratamiento a todo el tablero.



Cualidades excepcionales

Ligereza, estabilidad y facilidad de mecanizado.



Sostenibilidad

Plantaciones europeas certificadas de rápido crecimiento.

garnica
Challenge the ordinary



Certificados bajo demanda:



The mark of responsible forestry
Este logo únicamente hace referencia al productor FSC Mex.



CE 2+

CARB Phase 2 / TSCA Title VI



CONTRACHAPADO ULTRA DURABLE PRE-PINTADO PARA USO EXTERIOR

Contrachapado 100% durable para usos exteriores con superficie pre-pintada excepcionalmente uniforme, con gran retención del color y resistencia al rayado y al impacto, además de tecnología anti-moho que asegura un mínimo hinchamiento y evita la delaminación.

Núcleo modificado mediante un innovador tratamiento que aporta al 100% del tablero una durabilidad extraordinaria e inmunidad al ataque de hongos e insectos xilófagos, incluso después de lijarlo o mecanizarlo, con una garantía de 15 años. (+ info duraply.one)

Su madera de excelente calidad procede de plantaciones europeas sostenibles de rápido crecimiento aportando al tablero excepcional estabilidad, ligereza y facilidad de mecanizado.

Aplicaciones: Ideal para acabar con una pintura final en proyectos de construcción exterior como fachadas, soportes de tejados, cornisas o puertas. También en elementos de exterior como casetas, mobiliario de jardín, paneles de señalización, proyectos de bricolaje y equipamiento de embarcaciones.

Encolado: Clase III (exterior) según la norma EN 636

Emisión: Clase E1 según la norma EN 13986

Formatos

Dimensiones (mm)		Espesores (mm)			
		10	12	15	18
2500 x 1220	Nº chapas	5	7	7	9
	Paletización	60	50	40	33
3100 x 1530	Nº chapas	5	7	7	9
	Paletización	50	41	33	27



Características técnicas

	Valores	Norma
Densidad (Kg/m ³)	440-500	EN 323
Módulo de elasticidad (N/mm ²)	3400-5500	EN 310
Resistencia al arranque de tornillo (kgf)	135	EN 320
Humedad (%)	6-14	EN 322



Construcción



Mobiliario exterior



Náutica



- @ info@garnica.one
- @garnicaplywood | @garnicaES
- @garnicaplywood
- Garnica Plywood
- Garnica
- @garnicaplywood

www.garnica.one

garnica