garnica
Challenge the ordinary

TYPES DE CARACTÉRISTIQUE		Pine IV-LVL Classe 3 EN 635-3:1995	Faces Classe 2 EN 635-3*	Classe B Llodio	*Classe 1 : EN 635-3:1995*
Caractéristiques intrinsèques au bois					
1. Très petits nœuds Ø < 3 mm		Réparation impossible	Réparation possible	Réparation possible	Tolérés
2. Nœuds sains et adhérents		Tolérés Réparation impossible	70 x 40 mm ≤ 20/face (rameau sombre) Réparation possible (à l'exception du type III)	50 x 35 mm ≤ 10/face (rameau sain) 55 x 45 mm ≤ 10/face (rameau sombre) Réparation possible	≤ Ø 30 mm < 3/face tolérés
3. Nœuds morts, nœuds non adhérents ou nœuds sautants		40 x 35 mm < 25/face Filtre 15 Réparation impossible	Ø ≤ 35 mm ≤ 7/face Ø ≤ 40 mm ≤ 2/face Réparation possible (à l'exception du type III)	10 x 6 mm < 6/face Réparation possible	≤ Ø 6 mm < 6/face tolérés - Réparation nécessaire
4. Fissures	**Ouvertes**	Longueur de 500 mm ≤ 4/face Réparation impossible	Longueur de 500 mm ≤ 3/face Réparation possible (à l'exception du type III)	Longueur de 300 mm ≤ 3/face Réparation possible	Longueur de 250 mm ≤ 3/face
	Fermées	Longueur de 650 mm ≤ 4/face Réparation impossible	Longueur de 400 mm ≤ 3/face Réparation possible (à l'exception du type III)	Longueur illimitée ; largeur ≤ 15 mm - 1 max. Réparation possible	Tolérées
5.	**Poches de résine et rameau coupé**	200 x 60 mm ≤ 4/face (poche de résine) 60 x 55 mm ≤ 15/face (rameau coupé)	150 x 50 mm ≤ 3/face (poche de résine). Rép. poss. (à l'exception du type III) Ø 15 ≤ illimité (rameau coupé) Rép. poss. (à l'exception du type III) 40 x 35 mm ≤ 20/face (rameau coupé). Rép. poss. (à l'exception du type III)	75 x 25 mm ≤ 2/face (poche de résine) Filtre de 30 x 20 mm ; Réparation possible 40 x 30 mm ≤ 1/face (rameau coupé) Filtre de 20 x 10 mm ; Réparation possible	Non tolérées
	Veines résineuses	Tolérées	Tolérées	Tolérées	Non tolérées
6. Colorations qui ne détruisent pas le bois		Écorce, non tolérées	Écorce, non tolérées	Écorce, non tolérées	Non tolérées
7. Attaques de champignons xylophages		Tolérées	Non tolérées	Non tolérées	Non tolérées

** Pine II-III-Form-Top Form-Wire-Wire Xtra-Form plus-Wire-Wire Xtra plus*

Le Pine II le Form el le Wire permettent de réparer toutes les caractéristiques du bois.

Conditions maximales.

Maderas de Llodio se réserve le droit de modifier les spécifications